

KONTRACID® D 1174

Контрацид® Д 1174



2-х компонентный полиуретановый лак, пигментированный

ПРИМЕНЕНИЕ:

2-х компонентный полиуретановый многослойный лак, наносимый методом налива и распыления, для открытопористой отделки деталей мебели с прокрашенными порами. Отличается быстротой сушки. При соответствующим образом подготовленной подложке подходит также для закрытопористой отделки деталей мебели. Не содержит формальдегида.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость:	25 - 60 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм
Жизнеспособность:	8 часов

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка:	шлифованные детали массивной древесины и шпона или загрунтованные Контрацидом Ф 3010 детали мебели
Подготовка поверхности:	
предв. шлифовка :	шкурка К 220 – К 280
очистка:	хорошо очистить от пыли
Нанесение:	
метод:	пневматическое распыление, безвоздушное, смешанное, налив
расход:	1 - 2 x 130 – 150 г/ м ² с промшлифовкой шкуркой К 320
Подготовка материала:	хорошо перемешать
добавки	10 : 1 весовых частей с ПУ отвердителем А 01 U
рабочая вязкость:	распыление: 18 – 22 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм налив: 25 – 30 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм
разбавитель:	вязкость регулируется ПУ разбавителем S

Контрацид® Д 1174

Сушка при комнатной температуре: 6 часов

Форсированная сушка:

- а) выдержка: 10 мин.
- б) конвективная сушка: 1 час при 50 - 60 °С
- в) охлаждение: до темп. поверхности макс. 25 °С

Очистка рабочих инструментов: нитроразбавителями 25 N или 31 N

Последующая обработка поверхности: при перелакировке необходима промшлифовка шкуркой К 320

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной закрытой таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 36 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. актуальный паспорт безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Защищать от повышенных температур и влажности.

Бывшая в работе смесь лака с отвердителем может в течении 24 часов быть добавлена к свежей лаковой смеси (не больше 20 %).

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

составлено 11.03.15
2 стр. из 2

редакция 2

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов. Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения. Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»
