

KONTRACID® D 1590 / D 1590 E

Контрацид® Д 1590/Д 1590 Е



2-х компонентный полиуретановый лак на основе акрилата, пигментированный

ПРИМЕНЕНИЕ:

Полиуретановый пигментированный лак, наносимый методом распыления, для отделки загрунтованных мебельных поверхностей, в частности, для детской мебели. Отличается быстротой сушки и высокой химстойкостью. В стандартной рецептуре высокоглянцевый. Не содержит формальдегида. Электростатическое распыление KONTRACID® D 1590 E требует специальной рецептуры. Группа химстойкости 1 Б.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: 20 – 25 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО – 2431 / 20 °С / 4 мм

Жизнеспособность: 8 часов

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: загрунтованные детали мебели (напр. Контрацид Ф 3010 или Штольлюкс Г 1126)

Подготовка поверхности:

 предв. шлифовка : шкурка К 280 - 320

 очистка: хорошо очистить от пыли

Нанесение:

 метод: пневматическое распыление, безвоздушное, смешанное, электростатическое при спец. рецептуре, налив

 расход: 120 - 150 г/м²

Подготовка материала:

 добавки: 7 : 1 весовых частей с отвердителем Н 1500/ э-статика Н 1500 Е

 рабочая вязкость: распыление:
18 – 22 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

 разбавитель: V 0504 (V 0521 для Е - статики)

Контрацид® Д 1590/ Д 1590 Е

Сушка при комнатной температуре:	через 6 – 8 часов твёрдый на ощупь на следующий день можно штапелировать
Форсированная сушка:	
а) выдержка:	10 – 15 мин.
б) конвективная сушка:	60 мин. при 60 °С при скорости воздуха не менее 2 м / сек.
в) охлаждение:	до темп. поверхности макс. 25 °С
Очистка рабочих инструментов:	разбавителем V 0076 или V 0504 (при выключенной Е - статике), V 0501

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной закрытой таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 36 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. актуальный паспорт техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

составлено 11.03.15
2 стр. из 2

редакция 2

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов. Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения. Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»