

Контрацид® Д 3010/Д 3010 Е



2-х компонентный полиуретановый лак на основе акрилатов, бесцветный

ПРИМЕНЕНИЕ:

2-х компонентный полиуретановый многослойный лак, наносимый методом налива и распыления, с достижением исключительно стойкой поверхности, рекомендуется для кухонной, офисной мебели и мебели для ванных комнат. При соответствующей рецептуре возможно распыление в электростатическом поле. Не содержит формальдегида. Группа химстойкости 1 Б.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость:	30 – 35 сек. ДИН – ЕН – ИЗО – 2431 / 20 °С / 4 мм
Жизнеспособность:	8 часов

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка:	массивная древесина, окрашенный и неокрашенный шпон, декоративная плёнка
Подготовка поверхности:	
предв. шлифовка :	шкурка К 180 – 280
очистка:	хорошо очистить от пыли
Нанесение:	
метод:	распыление пневматическое, безвоздушное, налив
расход:	90 - 120 г/м ² на каждый слой прошлифовка шкуркой К 320
Подготовка материала:	хорошо перемешать
добавки:	10 : 1 весовых частей с ПУ отвердителем А 01 U для э-статики А 01 UE
рабочая вязкость:	распыление: 18 – 35 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм налив: 20 – 25 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм
разбавитель:	ПУ разбавитель S, разбавители V 0504 или V 0079 для э-статики V 0521

Контрацид® Д 3010/Д3010 Е

Сушка при комнатной температуре:

- а) отверждение: через 1 час можно шлифовать
через 2 часа можно штапелировать

Форсированная сушка:

- а) выдержка: 10 мин.
- б) конвективная сушка: 1 слой:
30 мин. при 50 - 60 °C
2 слой:
60 мин. при 50 - 60 °C
(можно штапелировать)

- в) охлаждение: до темп. поверхности макс. 25 °C

Очистка рабочих инструментов: разбавителями V 0504, V 0076, 25 N, 31 N, S, V 0504

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной закрытой таре в сухом помещении / температура не выше 25 °C / хранить макс. 12 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. правила техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

Составлено 01/11/11
Стр. 2 из 2

Издание 01

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов.
Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения.
Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»