

# KONTRACID D 3011 / D 3011 A

## Контрацид Д 3011/ D 3011 А



2-х компонентный полиуретановый лак на основе акрилатов, пигментированный

---

### ПРИМЕНЕНИЕ:

2-х компонентный полиуретановый пигментированный многослойный лак, наносимый методом налива и распыления, для открыто- и закрытопористой отделки деталей мебели. В специальной рецептуре **Kontracid D 3011 A** доля ароматов < 1,0 %. Не содержит формальдегида. Группа химстойкости 1 Б.

Соответствует:

DIN EN 71-3 безопасность для детских игрушек (миграции тяжелых металлов)

---

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость:	30 – 35 сек. ДИН – ЕН – ИЗО – 2431 / 20 °С / 4 мм
Жизнеспособность:	8 часов

---

### ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка:	загрунтованные детали мебели ( напр. Контрацидом Ф 3010 )
Подготовка поверхности:	
предв. шлифовка :	шкурка К 180 – 280
очистка:	хорошо очистить от пыли
Нанесение:	
метод:	распыление, налив
расход:	80 - 150 г/м <sup>2</sup> на каждый слой промшлифовка
Подготовка материала:	хорошо перемешать
добавки:	10 : 1 весовых частей с ПУ отвердителем А 01 U
рабочая вязкость:	распыление: 20 – 28 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм  налив: 20 – 30 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм
разбавитель:	ПУ разбавитель S, для Контрацид Д 3011 А V0504, V0079, V0521

## Контрацид Д 3011

---

Сушка при комнатной температуре:

- а) отверждение: через 1 час можно шлифовать  
через 2 часа можно штапелировать

Форсированная сушка:

- а) выдержка: 10 мин.  
б) конвективная сушка: 60 мин. при 60 °С  
в) охлаждение: до темп. поверхности макс. 25 °С

Очистка рабочих инструментов: разбавителями 25 N, 31 N или ПУ разбавителем S для Контрацид Д 3011 А V0504, V0079, V0521

---

### **ХРАНЕНИЕ:**

В оригинальной закрытой таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 36 месяцев.

---

### **ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:**

См. актуальный паспорт техники безопасности

---

### **ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:**

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте

---

составлено 30.06.20  
стр. 2 из 2

редакция 03

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов. Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения. Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»