

Kontracid[®] D 3234

Контрацид[®] Д 3234



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА / ПРИМЕНЕНИЕ:

Высококачественный 2-х компонентный многослойный полиуретановый лак с высоким сухим остатком для отделки деталей мебели, подвергающихся высокой нагрузке, мебели для ванных комнат, кухонь, офисов. Обладает очень хорошей механической и химической стойкостью, хорошо подчеркивает яркую природу дерева.

Великолепный результат достигается при соблюдении следующих условий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Связующее: полиуретановая смола

Указания по применению:

Подготовка поверхности: В качестве подложки предназначены плиты МДФ, а также ДСП и МДФ, облицованные грунтовочной и лаковой пленкой. Также можно отделять столярный щит, шпон и массивную древесину. Kontracid D 3234 служит как грунтовкой, так и покровным лаком для высококачественной и стойкой, прозрачной и цветной благородной отделки деревянных поверхностей кухонной, офисной, школьной мебели и мебели жилых комнат
Внимание: при использовании дерева с различными включениям следует сделать тестовое нанесение

Отвердитель: PUR-Härter 230

Соотношение в смеси: по объему: 2 : 1 нетто объем/нетто вес

Жизнеспособность: около 90 мин. При 20°C/65% отн. Влажности воздуха
Внимание: при высокой температуре материала и в помещении жизнеспособность уменьшается

Вид нанесения:	Давл. матер.	Давл. при расп.	Сопло	Вязкость при расп.
				DIN 53211 4mm 20°C
Возд. и верхняя подача	-	2,0 – 3,5 bar	1,4 - 1,8 mm	19 - 25 s
Airmix	50-60 bar	1,0 – 2,0 bar	0,23 - 0,28 mm	19 - 25 s
Airless	60-80 bar	-	0,23 - 0,28 mm	19 - 25 s

В зависимости от краскопульты возможны отклонения.
Температура при нанесении не должна быть ниже +15 °C;
это также касается подложки, иначе можно не получить достаточного пленкообразования. Не предназначен для нанесения на вальцах, кистью и для налива.

Разбавитель: Kontracid D 3234 в смеси с отвердителем PUR-Härter 230 имеет вязкость для распыления. В зависимости от способа нанесения и при необходимости можно разбавить Verdünnung S . В качестве замедлителя сушки можно применить Verdünnung 30 U

Kontracid® D 3234

Теор. расход: Расход: около 110 - 120 ml/qm.
~ 8 - 9 qm/l на каждый слой (ок.. 40 µm толщины сухого слоя) зависит от впитываемости подложки и вида нанесения

Сушка: Сухой от пыли : через ~20 – 30 минут
Сухой на ощупь: Через ~1,5 – 2 часа
schleifbar: Через ~3 – 4 часа

Эти данные соответствуют нанесению при нормальной температуре 20°C и 50% относительной влажности воздуха, а также зависят от толщины слоя. При температурах ниже 10°C и/или высокой влажности воздуха эти данные могут сильно изменяться!

Очистка рабочих инструментов: разбавитель V 0080 или V 0504

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной закрытой таре Kontracid D 3234 хранится не менее 3-х лет, а отвердитель не менее 2-лет

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. актуальный паспорт техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте

Составлено 06.08.2015
стр. 2 из 2

редакция 01

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов. Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения. Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»
