

MELACID D 1379

Мелацид Д 1379



2х- компонентный лак кислотного отверждения, бесцветный

ПРИМЕНЕНИЕ:

Бесцветный покровный лак, наносимый методом налива, распыления или вальцами, для отделки ДВП с нанесением печатного рисунка. Отверждение происходит при температуре выше 90 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость:	60 – 80 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм
Жизнеспособность:	24 часа

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка:	загрунтованные, шлифованные ДВП и ДВП с нанесением печатного рисунка.
Подготовка поверхности:	
предв. шлифовка :	шкурка К 280 – К 320
очистка:	хорошо очистить от пыли
Нанесение:	
метод:	пневматическое распыление, налив, вальцы
расход:	20 – 70 г/ м ²
Подготовка материала:	хорошо перемешать
добавки:	100 : 3 (весовых частей) с отвердителем Н 1047
рабочая вязкость:	распыление: 20 – 30 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм налив: 25 – 40 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм вальцы: 60 – 80 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм
разбавитель:	V 0119 (распыление, налив) V 0008 (вальцы)

Мелацид Д 1379

Форсированная сушка:

- | | | |
|----|--------------------------|--|
| а) | выдержка: | 1 мин. |
| б) | конвективная сушка: | 3 - 5 мин. при 130 °С |
| в) | специальное отверждение: | инфракрасные лампы
2 – 6 мин. в зависимости от мощности |
| г) | охлаждение: | до темп. поверхности макс. 25 °С |

Очистка рабочих инструментов: разбавителями V 0119 или V 0008

Последующая обработка поверхности: ---

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной закрытой таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 12 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. актуальный паспорт техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

составлено 07.04.15
стр. 2 из 2

редакция 02

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов. Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения. Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»