

# MELACID D 1024 P

## Мелацид Д 1024 П



1x- компонентный лак кислотного отверждения паркетный , бесцветный

---

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Многослойный лак , наносимый методом распыления, кистью и валиком для отделки паркета и деревянных полов.

---

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: 35– 45 сек.  
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

Жизнеспособность: -

---

### ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: шлифованная массивная древесина или шпон

Подготовка поверхности:

предв. шлифовка : шкурка К 220 – К 280

очистка: хорошо очистить от пыли

Нанесение:

метод: пневматическое распыление, безвоздушное, смешанное, кисть, валик

расход: 100 – 150 г/ м<sup>2</sup> для грунтования  
80 – 120 г/ м<sup>2</sup> для покровного лака

Подготовка материала: хорошо перемешать

добавки: -

рабочая вязкость: распыление:  
17 – 20 сек.  
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

Кисть, валик : поставочная вязкость  
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

разбавитель: V 0521

## Мелацид Д 1024 П

---

Сушка при комнатной температуре: 2 – 3 часа

Очистка рабочих инструментов: разбавителем V 0521

Последующая обработка поверхности: при перелакировке необходима промежуточная шлифовка шкуркой K 320

---

### **ХРАНЕНИЕ:**

В оригинальной закрытой таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 12 месяцев.

---

### **ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:**

См. актуальный паспорт техники безопасности

---

### **ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:**

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

---

составлено 07.04.15  
стр. 2 из 2

редакция 03

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов. Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения. Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»