

MELACID D 3025 F

Мелацид Д 3025 Ф



2х- компонентный лак кислотного отверждения, бесцветный и пигментированный

ПРИМЕНЕНИЕ:

Многослойный лак , наносимый методом налива и распыления, для открытопористой отделки деталей мебели. При соответствующем грунтовании подходит также для закрытопористых поверхностей.

Соответствует по эмиссии формальдегида классу Е 1. Группа химстойкости 1 Б.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: 40 – 45 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм
по желанию покупателя

Жизнеспособность: 12 часов

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: шлифованная массивная древесина или шпон или соответственно загрунтованные детали

Подготовка поверхности:

предв. шлифовка : шкурка К 180 – К 320

очистка: хорошо очистить от пыли

Нанесение:

метод: пневматическое распыление, безвоздушное, смешанное, налив

расход: 80 – 150 г/ м² на каждый слой

Подготовка материала: хорошо перемешать

добавки: 40 : 1 (весовых частей) с отвердителем Н 13 N

рабочая вязкость: распыление:
18 – 22 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

налив:
25 – 30 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

разбавитель: 31 N

Мелацид Д 3025 Ф

Сушка при комнатной температуре: через 1 час можно шлифовать

Форсированная сушка:

- а) выдержка: 5 - 10 мин.
- б) конвективная сушка: 30 мин. при 50 - 60 °С
- в) охлаждение: до темп. поверхности макс. 25 °С

Очистка рабочих инструментов: разбавителями 25 N или 31 N

Последующая обработка поверхности: при перелакировке промежуточная шлифовка шкуркой К 320

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной закрытой таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 12 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. актуальный паспорт техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

составлено 07.04.15
стр. 2 из 2

редакция 02

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов. Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения. Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»