

# MELACID G 1054/MELACID G 1054 F

## Мелацид Г 1054/Мелацид Г 1054 Ф



2-компонентный грунт кислотного отверждения, пигментированный

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Пигментированный хорошо укрывающий грунт, наносимый методом налива или вальцами, для отделки одноцветных ДВП или ДВП с печатным рисунком, отверждающийся при температуре выше 90°C

Мелацид Г 1054 Ф соответствует классу эмиссии формальдегида Е 1.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость:	90 – 260 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм по желанию покупателя
Жизнеспособность:	24 часа

### ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка:	ДВП
Подготовка поверхности:	
предв. шлифовка :	шкурка К 150 – К 180
очистка:	хорошо очистить от пыли
Нанесение:	
метод:	налив, вальцы
расход:	25 – 30 г/ м <sup>2</sup> - вальцы 70 – 80 г/ м <sup>2</sup> - налив
Подготовка материала:	хорошо перемешать
добавки	100 : 3 ( весовых частей ) с отвердителем Н 1047
рабочая вязкость:	вальцы: 90 – 180 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм  налив: 25 – 40 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм
разбавитель:	V 0008 или V 0119 ( налив ) V 0008 ( вальцы )

## **Мелацид Г 1054**

### **Мелацид Г 1054 Ф**

---

Форсированная сушка:	через 1 мин. при 100 °С - перелакировка через 5 мин. при 100 °С - можно шлифовать
охлаждение:	до температуры поверхности макс. 25 °С
Очистка рабочих инструментов:	разбавителями V 0102, V 0119 или V 0008
Последующая обработка поверхности:	промшлифовка шкуркой К 280 – К 320, перелакировка покровными лаками Мелацид

---

#### **ХРАНЕНИЕ:**

В оригинальной закрытой таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 12 месяцев.

---

#### **ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:**

См. актуальный паспорт техники безопасности

---

#### **ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:**

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

---

составлено 07.04.15  
стр. 2 из 2

редакция 02

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов. Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения. Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»