

# Feuchtigkeitsregler 68 N

## Регулятор влажности 68 N



---

### ПРИМЕНЕНИЕ

Добавка к нитролакам ( предназначена только для продуктов фирмы Herlac Coswig GmbH)

---

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Индекс преломления:	1,3990 до 1,4030
Плотность:	0,94 до 0,95 г/см <sup>3</sup>
Точка воспламенения (по Abel-Pensky)	> 36 °C

---

### ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

добавка: к НЦ лакам добавлять макс. 5% во избежание негативных последствий повышенной влажности воздуха.

---

### ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной закрытой таре в сухом помещении / температура не выше 25 °C / хранить макс. 48 месяцев.

---

### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. правила техники безопасности

---

### ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Добавка может незначительно замедлять время сушки. Просим учитывать это в расчете Вашего технологического процесса.

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

---

Эти данные отражают сегодняшний уровень знаний и служат целям информирования о наших продуктах и способах их применения. Они не служат цели гарантировать получение определенных свойств продуктов или их применение в каждом конкретном случае. Следует учитывать возможную защиту торговой марки. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших Общих условий продаж.