

Haftgrund IMT0017

Адгезионный грунт IMT 0017



2-компонентный адгезионный грунт для деталей, облицованных пленкой

ПРИМЕНЕНИЕ:

Адгезионный грунт, наносимый на пленку с целью адгезии к последующим слоям

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: 40 - 60 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

Жизнеспособность: более 2-х часов

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: облицованные плёнкой деревянные детали

Нанесение:

метод: распыление

Подготовка материала: перед применением хорошо перемешать

добавки: смешать 2: 1 с отвердителем HD018-0000

вязкость: 17-19 секунд
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

расход: 10 – 40 г/м²

разбавитель: при необходимости добавить ПУР- разбавитель

Адгезионный грунт Haftgrund IMT0017

Сушка при комнатной температуре:

Сухой от пыли
Сухой на отлип

15 мин. при 20 °C
30-45 мин. при 20 °C

Последующая обработка поверхности:

перелакировка ПУ лаками (Kontracid), УФ Stollux Д 1204

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной закрытой таре / температура не выше 25 °C / хранить макс. 24 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. актуальный паспорт техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Защищать от повышенных температур и влажности.

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте

составлено 07.04.15
стр. 2 из 2

редакция 02

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов. Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения. Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»