

STOLLUX® M 1021

Штольлюкс® M 1021



Акриловая прозрачная шпатлёвка УФ сушки, бесцветная

ПРИМЕНЕНИЕ:

Тиксотропная шпатлёвочная масса для грунтования деталей мебели или паркетных досок на шпатлёвочном станке с последующим УФ отверждением.
Перелакируется лаками Aquidol, Cellonit, Melacid, Kontracid, Stollux и Polystoll (за исключением полиэфира с последующим полированием).
Не содержит формальдегида.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: высоковязкая, тиксотропная

Жизнеспособность: ---

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: детали мебели или паркетные доски, напр. изолированные Аквалюксом Г 1825

Подготовка поверхности:

предв. шлифовка : шкурка К 80 - 180

очистка: хорошо очистить от пыли

Нанесение:

метод: шпатлёвочный станок

расход: 10 - 20 г/м² (открытые поры)
25 - 60 г/м² (закрытые поры)

Подготовка материала: хорошо перемешать

добавки: ---

рабочая вязкость: поставочная вязкость

разбавитель: ---

Штольлюкс® М 1021

Сушка при комнатной температуре:	---
Форсированная сушка:	
а) выдержка:	---
б) конвективная сушка:	---
в) специальное отверждение:	УФ- отверждение под лампами высокого давления (80 ватт / см); 5 - 8 м / мин. / каждая лампа УФ- желирование под лампами высокого давления (80 ватт / см); 10 - 16 м / мин. / каждая лампа
г) охлаждение:	30 – 60 сек.
Очистка рабочих инструментов:	разбавителем V 0076, V 0504 или 67 N
Последующая обработка	высыхание: сразу после охлаждения можно шлифовать шкуркой К 320 желирование: без предварительного шлифования загрунтовать Штольлюкс Г 1126 или Г 1127

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной закрытой таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 12 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. актуальный паспорт техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Защищать от прямого попадания солнечных лучей до и во время работы.

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

CELLONITÄ, LUTOPHENÄ, KONTRACIDÄ, STOLLUXÄ are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

составлено 07.04.15
стр. 2 из 2

редакция 02

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов. Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения. Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»
