

AQUIDOL G 1500

Аквидол Г 1500



1-К адгезионный грунт, разводится водой, прозрачный

ПРИМЕНЕНИЕ

Адгезионный грунт вальцового нанесения для деталей мебели, облицованных меламиновой и декоративной пленкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вязкость поставки:	50 - 60 секунд ДИН – ЕН - ИСО 2431/ 20 ° С / 4 мм
Жизнеспособность:	---

НАНЕСЕНИЕ

Подложки:	детали мебели, облицованные меламиновой и декоративной пленкой
Подготовка поверхности:	поверхность должна быть сухой и чистой
Предв. шлифовка:	шкурка К 280 – К 320
Очистка:	хорошо очистить от пыли
Нанесение:	
метод нанесения:	Вальцы
расход :	5 – 15 г / м ²
Подготовка материала:	Перед использованием хорошо перемешать
добавки:	---
Рабочая вязкость:	равна поставочной
растворитель:	вода

Аквидол Г 1500

СУШКА

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| a) выдержка: | 3 мин. при комнатной температуре |
| b) конвективная сушка: | 0,5 – 2 мин. при 30 – 60 ° C |
| c) охлаждение: | до темп. поверхности макс. 25 ° C |

Очистка рабочих инструментов: водой

Последующая обработка поверхности: перелакировке продуктами Stollux

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной закрытой таре в сухом помещении при комнатной температуре не выше 25° C , **Aquidol G 1500** хранится 12 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. актуальный паспорт безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Защищать от повышенных температур и влажности.

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов. Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения. Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»