Wasserisolator G 7000 Изолирующий грунт Г 7000



Изолирующий водный грунт, бесцветный

ПРИМЕНЕНИЕ:

Шлифуемый грунт для изоляции деревянных поверхностей, наносимый методом распыления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: 30 - 35 сек.

ДИН - ЕН - ИЗО 2431 / 20 ° C / 4 мм

Жизнеспособность: -

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: массивная древесина или шпон

Подготовка поверхности: влажность древесины между 8% и 12%,

выступившая смола должна быть удалена до

грунтования

пром. шлифовка: шкурка К 180 – К 240

очистка: хорошо очистить

метод нанесения: распыление

расход: $50 - 80 \text{ г/ } \text{м}^2$

Подготовка материала: хорошо перемешать, без добавок

рабочая вязкость: распыление: 25–35 сек.= поставочная вязкость

ДИН - EH - ИЗО 2431 / 20 ° C / 4 мм

составлено 07.04.15 стр. **1** из **2**

редакция 02

Изолирующий грунт Г 7000

Сушка при комнатной температуре: 20 -40 минут (шлифуется)

Очистка инструментов: вода

Перелакировка: Шлифовать К 280 – К 320 и

перелакировать лаками Aquidol, Cellonit

или Kontracid после крашения

ХРАНЕНИЕ:

В закрытой оригинальной таре в сухом помещении темп. от +5°C до + 25 °C хранить 12 месяцев. Защищать от мороза и воздействия интенсивных солнечных лучей!

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. актуальный паспорт техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Защищать от повышенных температур и влажности!

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

составлено 07.04.15 стр. **2** из **2**

редакция 02

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов. Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения. Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»