

LUTOPHEN® G 1017

Lösungsmittelbeize



VERWENDUNG:

Je nach Einstellung spritz-, wisch- oder walzbare Beize mit hoher Transparenz zum Einfärben von Möbeloberflächen. Mit starker Betonung der Holzstruktur.
Frei von Formaldehyd.

KENNDATEN:

Liefernviskosität: 11 - 80 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Topfzeit: keine

VERARBEITUNG:

Untergrund: Massivholz bzw. furnierte Möbelteile

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschleif: Körnung K 180 – K 280

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Walzen (Hartgummi, Moosgummi), Spritzen, Wischen

Auftragsmenge: Spritzen: 20 – 50 g / m²
Walzen: 5 – 20 g / m²

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: keine

Applikationsviskosität: Spritzen:
11 – 18 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C

Walzen:
18 - 80 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C

Verdünnung: Walzen: V 0532

LUTOPHEN® G 1017

Trocknungsvorschlag bei Normalklima:	10-30 Minuten
bei erhöhter Temperatur:	3 Minuten bei 60 °C
Reinigung der Arbeitsgeräte:	V 0076 bzw. V 0532
Weiterbehandlung der Oberflächen:	Grundieren bzw. überlackieren mit Wasserlacken (Aquadol, Aqualux), UV-Lacken (Stollux), PUR-Lacken (Kontracid), SH-Lacken (Melacid) und NC-Lacken (Cellonit). Für Polyester (Polystoll) ist eine polyesterfeste Sondereinstellung erforderlich.

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen 12 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

CELLONITÄ, LUTOPHENÄ, KONTRACIDÄ, STOLLUXÄ are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Erstellt 06.08.14
Seite 2 von 2

Ausgabe 02

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.