

KONTRACID® F 3010 HSI



2K-Polyurethanfüller, transparent, festkörperreich

VERWENDUNG:

Spritzfähiger Füller mit hohem Festkörper zum Isolieren von Feinschicht-Spanplatten, Massivholzteilen sowie MDF-Platten. Frei von Formaldehyd.

KENNDATEN:

Lieferviskosität: 60 – 68 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4mm

Topfzeit: ca. 3 Stunden bei 20 °C

VERARBEITUNG:

Untergrund: oben erwähnte Möbelteile

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschleif: Körnung K 180 – K 220

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Spritzen, Druckluft, Airless, Airmix

Auftragsmenge: 100 – 120 g/m² pro Schicht (max. 3 Schichten)

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: 2 : 1 (Gewichtsteile) mit PUR-Härter HD 017

Applikationsviskosität: Spritzen: 28 – 32 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4mm

Verdünnung: PUR-Verdünner FD 012

KONTRACID® F 3010 HSI

Trocknungsvorschlag bei Normalklima:	15 – 20 Minuten Staubtrocken 20 °C Luftkanal 4 Stunden
bei erhöhter Temperatur:	
Umlufttrocknung:	2 Stunden 40 – 45 °C
Reinigung der Arbeitsgeräte:	PUR-Verdünner FD 012
Weiterbehandlung der Oberflächen:	Schleifen Körnung K 280 bis K 320, entstauben, über- Lackieren z. B. mit Kontracid D 3010 HSI

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen
12 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und
Versuchen.

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und
deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.
Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen
konkreten Einsatzzweck zuzusichern.
Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir
im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.