

MELACID D 3026 F/HS



2K-Säurehärter-Lack, farblos festkörperreich

VERWENDUNG:

Streich-, spritz- und gießbarer Mehrschichtlack für die offenporige Beschichtung von Parkett und Möbelbauteilen mit guter Kratzfestigkeit. Bei entsprechendem Untergrund auch für geschlossenporige Flächen geeignet. Entspricht der Decopaint-Richtlinie. Formaldehydarm.

Chemische Beanspruchungsgruppe 1 B.

KENNDATEN:

Lieferviskosität: 100 - 130 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm
nach Kundenwunsch

Topfzeit: 12 Stunden

VERARBEITUNG:

Untergrund: geschliffene Furnier- oder Massivholzteile bzw.
Teile mit geeigneter Grundierung

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschleif: Körnung K 180 – K 320

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Spritzen Druckluft, Airless, Airmix, streichen, rollen,
gießen

Auftragsmenge: 80 – 150 g / m² pro Schicht

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: 100 : 5 (Gewichtsteile) mit Härter H 13 N

Applikationsviskosität: Spritzen:
18 – 22 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Streichen, Rollen:
25 – 30 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

MELACID D 3026 F/HS

	Gießen: 18 – 20 Sekunden DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm
Verdünnung:	V 0532 (FD010) max. 8 %
Trocknungsvorschlag bei Normalklima:	1 Stunde schleifbar über Nacht stapelfest
Reinigung der Arbeitsgeräte:	25 N oder 31 N
Weiterbehandlung der Oberflächen:	Bei Überlackierung Zwischenschliff Körnung K 320 erforderlich.

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen 12 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
