



STOLLUX M 1021 P

UV-Acryl-Klarspachtel, farblos

VERWENDUNG:

Pump- und fließfähige Spachtelmasse zum Grundieren von Parkettplatten auf Walzspachtelmaschinen (SAS) mit anschließender UV-Härtung.
Frei von Formaldehyd.

KENNDATEN:

Lieferviskosität:	hochviskos, fließfähig
Topfzeit:	keine

VERARBEITUNG:

Untergrund:	Parkettplatten, eventuell mit Aqualux G 1825 isoliert
-------------	----------------------------------------------------------

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschleif:	Körnung K 80 – K 180
Reinigung:	gut entstauben

Applikation:

Applikationsart:	Walzmaschine mit Glättrolle (SAS)
Auftragsmenge:	10 – 20 g / m ² (offenporig) 25 – 60 g / m ² (geschlossenporig)

Vorbereitung des Materials:	Vor Gebrauch gut aufrühren.
-----------------------------	-----------------------------

Zusätze:	keine
Verdünnung:	keine
Applikationsviskosität:	Lieferviskosität

Trocknungsvorschlag bei Normalklima:	---
-----------------------------------------	-----

STOLLUX M 1021 P

bei erhöhter Temperatur:

- a) Ablüften: ---
- b) Umlufttrocknung: ---
- c) Spezielle
Härtung: UV-Härtung mit
Hochdruckstrahler (80 W / cm):
5 - 8 m / min / Strahler

UV-Angelieren mit
Hochdruckstrahler (80 W / cm):
10 – 16 m / min / Strahler

- d) Rückkühlung: 30 – 60 Sekunden

Reinigung der Arbeitsgeräte: V 0076, V 0504 oder 67 N

Weiterbehandlung
der Oberflächen: angeliert:
Ohne Schleifen grundieren mit Stollux G 1127 P

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen
6 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Das Material ist vor und während der Verarbeitung vor direktem Sonnenlicht zu schützen.
Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und
deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen
konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir
im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.