

STOLLUX[®] D 1205



UV-Acryl-Mehrschichtlack, lösemittelfrei, farblos

VERWENDUNG:

UV-härtender Mehrschicht-Spritzlack lösemittelfrei für offen- und geschlossporige Flächen. Die hauptsächliche Anwendung liegt in der Beschichtung von Massivholz- und Furnieroberflächen. Frei von Formaldehyd.
Chemische Beanspruchungsgruppe 1 B.

KENNDATEN:

Lieferviskosität: 20 – 25 sek / DIN-EN-ISO 2431 / 20°C / 4 mm
Topfzeit: nicht anwendbar

VERARBEITUNG:

Untergrund: Furnier- oder Vollholzmöbelteile
bzw. mit Stollux G 1121 o. G 1126 grundierte Flächen

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschliif: Körnung K 180 – K 280
Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Spritzen Druckluft, Airless, Airmix, Vacumat®
Auftragsmenge: 30 - 100 g / m²

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: keine
Applikationsviskosität: Lieferviskosität
Verdünnung: ---

STOLLUX® D 1205

Trocknungsvorschlag
bei Normalklima: ---

bei erhöhter Temperatur:

- a) Ablüften: ---
- b) Umlufttrocknung: ---
- c) Spezielle
Härtung: UV-Härtung mit:
Hochdruckstrahler (80 W / cm):
7 – 10 m / min / Strahler
- d) Rückkühlung: auf max. 25 °C Objekttemperatur

Reinigung der Arbeitsgeräte: V 0076 bzw. V 0504

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen
12 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Das Material ist vor und während der Verarbeitung vor direktem Sonnenlicht zu schützen.
Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und
deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen
konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir
im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
